

Veroni Pak

Poliolefinowe
folie VerCAST

CO CECHUJE FOLIE VERCAST?

- Wysoka transparentność i połysk
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Doskonała zgrzewalność
- Aktywacja jednostronna
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Typy folii VerCAST

Do pakowania pieczywa	Do mrożenia	Do głębokiego mrożenia	Do laminacji	Folie specjalne
BW – wersja podstawowa	F(A) – wersja podstawowa	SF – o doskonałej odporności na niskie temperatury	L – bezbarwna, transparentna	AF – z efektem antyfog
BW(S) – o podwyższonej temperaturze zgrzewu	F(AS) – o podwyższonej temperaturze zgrzewu	EF – polietylenowa, o wysokiej transparentności	Lw – biała, nietransparentna	CC – bez warstw zgrzewalnych
BS – usztywniona, o wysokiej transparentności	F – o zwiększonej elastyczności i odporności na przebicie i rozdarcie	SF/EF BIO – wytworzona z udziałem materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych	Lw(a) – biała, o obniżonej temperaturze zgrzewu	M – mikroperforowana
				S – do sterylizacji

Wymagania	Wartość nominalna/gwarantowana												Metoda badań
Średnia grubość [μm]; ± 6%	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	ISO 4593
Wytrzymałość na zerwanie [N/mm ²] - wzdłuż (MD), nie mniej niż - w poprzek (TD), nie mniej niż	42 22				40 20				38 18				ISO 527-1, -3
Wydłużenie przy zerwaniu [%] - wzdłuż (MD), nie mniej niż - w poprzek (TD), nie mniej niż	500 600		530 630		560 660		590 690		620 720		650 750		
Współczynnik tarcia, (folia/folia) NT/NT; nie więcej niż	0,25												ISO 8295
Zmętnienie [%], nie więcej niż	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	ASTM D 1003
Połysk(45°) [%], nie mniej niż	70												ASTM D 2457
Poziom aktywacji [mN/m], nie mniej niż	36												ISO 8296
Przydatność do druku / laminacji	tak												MW/Veroni-Pak/01
Zgrzewalność	tak												MW/Veroni-Pak/02

Przydatności folii do druku i laminacji wykonywana jest za pomocą płynu testowego i gwarantowana jest przez okres 3 miesięcy od daty produkcji, która wskazana jest na etykiecie umieszczonej przy każdej rolce. Na pozostałe parametry folii wymienione w powyższej tabeli producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy od daty produkcji. Zaleca się jednak stosowanie folii w ciągu pierwszych 3 miesięcy po produkcji, gdy zachowuje ona swoje najlepsze właściwości.

UWAGA: W przypadku przewożenia lub przechowywania folii w temperaturze <15°C należy sezonować folię przed dalszym przetwórstwem w temp. ≥20°C przez minimum 24h. Zalecane przez producenta warunki przetwarzania folii: temp. 15 - 35°C, wilgotność powietrza 50 - 75% Rh. Przestrzeganie tych warunków umożliwia zachowanie podanych właściwości folii i jej bezproblemowe przetwarzanie.

Przedstawione w tabeli parametry techniczne, oparte na badaniach laboratoryjnych, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Veroni-Pak zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tabeli. Możliwa jest produkcja folii w innych grubościach niż podano w w/w tabeli. Wszystkie wartości parametrów podanych w powyższej tabeli dot. wyłącznie folii nieprzetworzonej.

Konieczne jest przeprowadzenie walidacji folii VerCAST na każdym etapie w rzeczywistych warunkach jej przetwarzania. Rekomendujemy także walidację folii w ramach gotowego opakowania w warunkach jego finalnego przeznaczenia.

Folia w pełni podlega recyklingowi.



Packaging Materials

Edycja 7.

Data wydania: 28.09.2022

Veroni Pak

VERONI Sp. z o.o.

Towarzystwa Jaszczurczego 10
87-200 Wąbrzeźno, Polska/Poland
NIP [VAT-ID]: PL8781805285



www.veroni-pak.com.pl