

Veroni Pak

Poliolefinowe
folie VerCAST

CO CECHUJE FOLIE VERCAST?

- Wysoka transparentność i połysk
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Doskonała zgrzewalność
- Aktywacja jednostronna
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Typy folii VerCAST

Do pakowania pieczywa	Do mrożenia	Do głębokiego mrożenia	Do laminacji	Folie specjalne
BW – wersja podstawowa	F(A) – wersja podstawowa	SF – poliolefinowa	L – bezbarwna, transparentna	AF – z efektem antyfog
BW(S) – o podwyższonej temperaturze zgrzewu	F(AS) – o podwyższonej temperaturze zgrzewu	EF – polietylenowa	Lw – biała, nietransparentna	CC – bez warstw zgrzewalnych
BS – usztywniona, o wysokiej transparentności	F – o zwiększonej elastyczności i odporności na przebicie i rozdarcie	SF BIO/EF BIO – wytworzona z udziałem materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych	L(x)/Lw(x) – o obniżonej temperaturze zgrzewu	OB – niebieska, transparentna
				S – do sterylizacji

Wymagania	Wartość nominalna/gwarantowana												Metoda badań
Średnia grubość [μm]; $\pm 6\%$	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	ISO 4593
Wytrzymałość na zerwanie [N/mm^2] - wzdłuż (MD), nie mniej niż - w poprzek (TD), nie mniej niż	42 18	42 20	42 20	42 20	40 22	40 22	38 22	38 22	36 22	36 22	34 22	34 22	ISO 527-1, -3
Wydłużenie przy zerwaniu [%] - wzdłuż (MD), nie mniej niż - w poprzek (TD), nie mniej niż	450 540	470 560	500 600	500 600	540 640	540 640	560 660	560 660	580 680	580 680	600 680	600 680	
Gęstość [g/cm^3]	0,891												
Współczynnik tarcia, (folia/folia) NT/NT; nie więcej niż	0,35												ISO 8295
Zmętnienie [%], nie więcej niż	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0	ASTM D 1003
Połysk(45°) [%], nie mniej niż	70												ASTM D 2457
Poziom aktywacji [mN/m], nie mniej niż	36												ISO 8296
Przydatność do druku / laminacji	tak												MW/Veroni-Pak/01
Temperatura inicjacji zgrzewu [$^\circ\text{C}$]	115				118				122				MW/Veroni-Pak/02

Przydatności folii do druku i laminacji wykonywana jest za pomocą płynu testowego i gwarantowana jest przez okres 3 miesięcy od daty produkcji, która wskazana jest na etykiecie umieszczonej przy każdej rolce. Na pozostałe parametry folii wymienione w powyższej tabeli producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy od daty produkcji dla folii nieprzetworzonej. Zaleca się jednak stosowanie folii w ciągu pierwszych 3 miesięcy po produkcji, gdy zachowuje ona swoje najlepsze właściwości.

UWAGA: W przypadku przewożenia lub przechowywania folii w temperaturze $<15^\circ\text{C}$ należy sezonować folię przed dalszym przetwórstwem w temp. $\geq 20^\circ\text{C}$ przez minimum 24h. Zalecane przez producenta warunki przetwarzania folii: temp. 15 - 35°C , wilgotność powietrza 50 - 75% Rh. Przestrzeganie tych warunków umożliwia zachowanie podanych właściwości folii i jej bezproblemowe przetwarzanie.

Przedstawione w tabeli parametry techniczne, oparte na badaniach laboratoryjnych, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Veroni-Pak zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tabeli. Możliwa jest produkcja folii w innych grubościach niż podano w w/w tabeli. Wszystkie wartości parametrów podanych w powyższej tabeli dot. wyłącznie folii nieprzetworzonej. Parametry folii mikroperforowanej oznaczane są dla materiału bazowego przed procesem perforacji.

Konieczne jest przeprowadzenie walidacji folii VerCAST na każdym etapie w rzeczywistych warunkach jej przetwarzania. Rekomendujemy także walidację folii w ramach gotowego opakowania w warunkach jego finalnego przeznaczenia.

Folia w pełni podlega recyklingowi.



Packaging Materials

Edycja 2.

Data wydania: 28.03.2025

